

ООО «Ергач»

e-mail: ergach0@ergach0.ru

**Физико- химические показатели
Гипсоангидритового камня**

Плотность, т/м ³	2,60-2,8
Водопоглощение, %	0,22-0,36
Предел прочности на сжатие, МПа	39,2-98,0
Коэффициент размягчения, %	0,86-0,94
Естественная влажность, %	1-7
Фракция, мм	0-60
Содержание Fe₂O₃ , %	0,13-0,24
Содержание Al₂O₃ , %	0,27-0,40
Содержание SO₃ , %	37,2-42,50
Содержание MgO , %	1,22-5,54
Содержание CaO , %	33,40-37,3
Нерастворимый остаток, %	1,70-3,6
Потери при прокаливании (кристаллизационная вода)	7,0-11,0
Содержание CaSO ₄ *H ₂ O (в пересчете), %	33,4-52,56
ГОСТ	4013-2019
Сорт	II, III

Начальник ОТК

С.В. Волошиановская

