

ООО «Ергач»

e-mail: ergach0@ergach0.ru

Физико-механические показатели
Вяжущее гипсовое (гипс строительный)
ГОСТ 125-2018

Полный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, %	3-7
Сроки схватывания, мин	
начало	7,0-12,0
конец	14-24
Предел прочности образцов- балочек 40*40*160 мм в возрасте 2 часа, МПа	
при изгибе	2,5
при сжатии	5,0

Вяжущее гипсовое (гипс строительный) относится к марки Г-5
нормальнотвердеющий, среднего помола.

Начальник ОТК

С.В. Волошановская

