

ООО «Ергач»
e-mail: ergach0@ergach0.ru

Физико- химические показатели

Камень кусковой молотый (сыромолотый гипс)

КМГ-Я, КМГ-СХ Класс "А" ТУ 5743-001-05297513-2002 (изменение №1)

Полный остаток на сите с размерами ячеек в свету не более:		
	1мм	0,50-2,50 %
	0,2мм	20,0-25,0 %
Массовая доля влаги, %		0,5-1,0
Условное содержание $\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, %		71,6-82,5

Камень кусковой молотый (сыромолотый гипс) применяется в качестве добавки при производстве ячеистых бетонов и в сельском хозяйстве для гипсования солонцовых почв.

Начальник ОТК
С.В. Волошановская

